



Skyddsbehandling - Skyddsbehandlingar

Mepol H

Tålig skyddsbehandling med hög glans





Mepol H



pH-värde (koncentrat): 8–9

Viktiga ingredienser:

Polymerer, Vax, Lösningsmedel, Tensider, Konserveringsmedel

Doseringsrekommendation:



Skyddsbehandling
utspädd

Förbrukning (2 lager)

1 liter produkt räcker till ca 20 m²

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- skyddsbehandling med hög glans
- hård och tålig
- för behandling av hårda och elastiska golv (PVC, linoleum, natur- och konststen m.m.)

EGENSKAPER

- på polymer- och vaxbas
- ger hög glans
- vattenångans diffusion garanteras
- bildar en polerbar, vattenbeständig, skyddande skötselbeläggning

OBSERVERA

- omskakas väl före användning
- lämpar sig inte för användning på vatten- och fuktkänsliga golvbeläggningar (t.ex. anhydrit), utomhus eller i våtrum
- behandla porösa golv med Porosol före denna behandling
- applicera vid temperaturer på 15–25 °C och 30–70 % RF
- före varje användning ska du säkerställa att beläggningen är pH-neutral

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Beläggning (skyddsbehandling)

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar, rent och torrt (<3 % restfukt, CM-metoden). Torka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2–3 tunna strykningar. Låt golvet torka mellan strykningarna (minst 60 min.). Polera vid behov med poleringsrondell när skyddsprodukten har torkat helt (2–3 dagar).

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Skyddas mot frost.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.